

KOMPOSITTEST

Avdelning:	Sodapanna. Lagringssilo för bark.
Utrustning:	Transportskruvar.
Test:	Fyra skruvar skyddades med två olika kompositmaterial. Ett billigare material lades på två skruvar. DEPAC lades på de två andra.
Utfall:	Billigare kompositmaterialet mestadels bortslitet efter 1 ÅRS drift. DEPAC näst intill intakt efter 2 ÅR och servicearbete utfördes med 6 kg.

